

Produktinformation

CEM I 52,5 N (tu)

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,8	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,04	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	0,7	≤ 5,0
Unlöslicher Rückstand	M.-%	0,3	≤ 5,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,0	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3750	-
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	30	-
Erstarren Beginn	min	150	≥ 45

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa	-	-
2 Tage	MPa	35	≥ 20,0
7 Tage	MPa	-	-
28 Tage	MPa	69	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 06.2020