

Produktinformation

CEM II/B-P 32,5 R

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	1,7	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,04	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	3,3	

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	1,0	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4500	
Raumbeständigkeit	mm	0,4	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	30	
Erstarren Beginn	min	210	≥ 75

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	> 10	≥ 10,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	> 32,5	32,5 - 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2018 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2019