Produktinformation
CEM II/B-S 42,5 N (na)

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO_3	M.-%	2,9	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,04	≤ 0,10
Na_2O-Äquivalent	M.-%	0,66	≤ 0,70
Glühverlust	M.-%	0,9	

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,2	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm^2/g	3500	
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28	
Erstarren Beginn	min	240	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	21	≥ 10,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	57	42,5 - 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2018 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2019

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
Telefax +49 2943 986-222
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Dr. Dirk Spenner, Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner