

Produktinformation

CEM III/A 42,5 N (na)

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,5	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,63	≤ 0,95
Glühverlust	M.-%	0,9	≤ 5,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,6	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4600	
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28	
Erstarren Beginn	min	200	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	16	≥ 10,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	56	42,5 - 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2019 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2020