

**Produktinformation**  
**CEM III/A 52,5 N (na)**  
**CEM III/A 52,5 N-SR/NA**  
**Europäisch Technische Bewertung ETA-17/0826**  
 Werk Duisburg

**Chemische Daten**

		<b>Prüfwert</b>	<b>Norm</b>
SO <sub>3</sub>	M.-%	3,4	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Na <sub>2</sub> O-Äquivalent	M.-%	0,65	≤ 0,95
Glühverlust	M.-%	0,8	≤ 5,0

**Physikalische Daten**

Rückstand 90 µm	M.-%	0,5	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	5400	
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31	
Erstarren Beginn	min	185	≥ 45

**Druckfestigkeiten**

1 Tag	MPa	14	
2 Tage	MPa	24	≥ 20,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	64	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2018 ohne Rechtsverbindlichkeit.  
 Stand: 2019