

Produktinformation
CEM III/A 52,5 N (na)
CEM III/A 52,5 N-SR/NA
Europäisch Technische Bewertung ETA-17/0826
Werk Duisburg

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,2	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,61	≤ 0,95
Glühverlust	M.-%	0,9	≤ 5,0
Hüttensandgehalt	M.-%	53	48-65

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,2	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	5300	-
Raumbeständigkeit	mm	0,9	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31	-
Erstarren Beginn	min	175	≥ 45
Weißgehalt nach Lange	%	66,8	-

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa	15	-
2 Tage	MPa	25	≥ 20,0
7 Tage	MPa	-	-
28 Tage	MPa	69	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 06.2020