

Produktinformation CEM I 52,5 N-SR 3

Werk Erwitte

Chemische Daten			
		Prüfwert	Norm
SO ₃	M%	2,5	≤ 4 ,0
CI	M%	0,06	≤ 0 , 10
Glühverlust	M%	1,0	≤ 5 ,0
C3A	M%	0,3	≤ 3,0
Unlöslicher Rückstand	M%	0,1	≤ 5,0
Physikalische Daten			
Rückstand 90 μm	M%	0,1	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm²/g	3550	
Raumbeständigkeit	mm	1,2	≤ 10
Wasseranspruch	M%	28,0	
Erstarren Beginn	min	240	≥ 45
Druckfestigkeiten			
2 Tage	MPa	32	≥ 20,0
-			
28 Tage	MPa	60	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit. Stand: 2025