Produktinformation
CEM I 52,5 R
Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO_3	M.-%	3,4	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,06	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	2,5	≤ 5,0
Unlöslicher Rückstand	M.-%	0,6	≤ 5,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%		-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm^2/g	5250	-
Raumbeständigkeit	mm	0,2	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31,5	-
Erstarren Beginn	min	130	≥ 45

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	45	≥ 30,0
28 Tage	MPa	70	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner