

Produktinformation

CEM II/A-LL 32,5 R

Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,5	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,03	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	7,4	
Kalksteingehalt	M.-%	16	6-21

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	2,2	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3600	-
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28,5	-
Erstarren Beginn	min	160	≥ 75
Weißgehalt L-Wert		64,1	

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	23	≥ 10,0
28 Tage	MPa	48	32,5 – 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023