

**Produktinformation**  
**CEM II/A-LL 42,5 N (tb)**  
Werk Berlin - Siloware

| Chemische Daten |      |          |        |
|-----------------|------|----------|--------|
|                 |      | Prüfwert | Norm   |
| SO <sub>3</sub> | M.-% | 2,7      | ≤ 3,5  |
| Cl              | M.-% | 0,05     | ≤ 0,10 |
| Glühverlust     | M.-% | -        |        |
| Kalksteingehalt | M.-% | 16       | 6-20   |

| Physikalische Daten          |                    |      |      |
|------------------------------|--------------------|------|------|
| Spez. Oberfläche nach Blaine | cm <sup>2</sup> /g | 4250 | -    |
| Raumbeständigkeit            | mm                 | 0,6  | ≤ 10 |
| Wasseranspruch               | M.-%               | 30,5 | -    |
| Erstarren Beginn             | min                | 160  | ≥ 60 |

| Druckfestigkeiten |     |    |             |
|-------------------|-----|----|-------------|
| 2 Tage            | MPa | 27 | ≥ 10,0      |
| 28 Tage           | MPa | 56 | 42,5 – 62,5 |

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2025