

Produktinformation

CEM II/A-LL 42,5 N (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,7	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,06	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,57	≤ 0,60
Glühverlust	M.-%	8,4	-

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	1,2	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3650	-
Raumbeständigkeit	mm	1,0	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	26,5	-
Erstarren Beginn	min	200	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa	-	-
2 Tage	MPa	26	≥ 10,0
7 Tage	MPa	-	-
28 Tage	MPa	54	42,5 – 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 02.2021