# Produktinformation
# CEM II/A-LL 52,5 R
Werk Erwitte

## Chemische Daten

| | | Prüfwert | Norm |
|---|---|---|---|
| $SO_3$ | M.-% | 3,6 | ≤ 4,0 |
| Cl | M.-% | 0,06 | ≤ 0,10 |
| $Na_2O$-Äquivalent | M.-% | 0,55 | |
| Glühverlust | M.-% | 4,6 | - |

## Physikalische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rückstand 90 µm | M.-% | 0,1 | - |
| Spez. Oberfläche nach Blaine | $cm^2/g$ | 5300 | - |
| Raumbeständigkeit | mm | 1,1 | ≤ 10 |
| Wasseranspruch | M.-% | 31,5 | - |
| Erstarren Beginn | min | 130 | ≥ 45 |

## Druckfestigkeiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | MPa | 45 | ≥ 30 |
| 28 Tage | MPa | 68 | > 52,5 |

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023

**Spenner GmbH & Co. KG**
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner