Produktinformation
CEM II/A-S 52,5 N
Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO_3	M.-%	3,2	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,03	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	-
Hüttensandgehalt	M.-%	16	6-21

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,0	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm^2/g	5000	-
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	32	-
Erstarren Beginn	min	145	≥ 45
Weißgehalt L-Wert		66,5	

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	37	≥ 20,0
28 Tage	MPa	65	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner