

Produktinformation

CEM II/B-M (S-V) 42,5 N (az)

Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,6	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,04	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	1,1	
Hüttensandgehalt	M.-%	14	
Flugaschegehalt	M.-%	17	21-35

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	1,9	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3600	-
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	30	-
Erstarren Beginn	min	175	≥ 60
Weißgehalt L-Wert		63,5	

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	27	≥ 10,0
28 Tage	MPa	56	42,5-62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023