Produktinformation
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 N
Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO_3	M.-%	2,4	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,03	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	
Flugaschegehalt	M.-%	19	21-35
Kalksteingehalt	M.-%	10	

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	3,1	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm^2/g	5400	-
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31	-
Erstarren Beginn	min	170	≥ 60
Weißgehalt L-Wert		64,7	

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	30	≥ 10,0
28 Tage	MPa	56	42,5-62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner