

Produktinformation

CEM II/B-P 42,5 N

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	1,8	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	-

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,3	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	5000	-
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31,5	-
Erstarren Beginn	min	180	≥ 60

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	> 10	≥ 10,0
28 Tage	MPa	< 62,5	42,5 – 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023