

# Produktinformation

## CEM II/B-P 42,5 N

Werk Erwitte

### Chemische Daten

|                 |      | Prüfwert | Norm   |
|-----------------|------|----------|--------|
| SO <sub>3</sub> | M.-% | 2,3      | ≤ 3,5  |
| Cl              | M.-% | 0,05     | ≤ 0,10 |
| Trassgehalt     | M.-% | 28       | 21-35  |

### Physikalische Daten

|                              |                    |      |      |
|------------------------------|--------------------|------|------|
| Rückstand 90 µm              | M.-%               | 0,7  | -    |
| Spez. Oberfläche nach Blaine | cm <sup>2</sup> /g | 4250 | -    |
| Raumbeständigkeit            | mm                 | 0,8  | ≤ 10 |
| Wasseranspruch               | M.-%               | 30,0 | -    |
| Erstarren Beginn             | min                | 165  | ≥ 60 |

### Druckfestigkeiten

|         |     |        |             |
|---------|-----|--------|-------------|
| 2 Tage  | MPa | > 10   | ≥ 10,0      |
| 28 Tage | MPa | < 62,5 | 42,5 – 62,5 |

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2025