

# Produktinformation

## CEM II/B-S 42,5 N

Werk Berlin

### Chemische Daten

|                  |      | Prüfwert | Norm   |
|------------------|------|----------|--------|
| SO <sub>3</sub>  | M.-% | 2,9      | ≤ 3,5  |
| Cl               | M.-% | 0,03     | ≤ 0,10 |
| Glühverlust      | M.-% | -        |        |
| Hüttensandgehalt | M.-% | 29       | 21-35  |

### Physikalische Daten

|                              |                    |      |      |
|------------------------------|--------------------|------|------|
| Rückstand 90 µm              | M.-%               | 0,8  | -    |
| Spez. Oberfläche nach Blaine | cm <sup>2</sup> /g | 3250 | -    |
| Raumbeständigkeit            | mm                 | 0,3  | ≤ 10 |
| Wasseranspruch               | M.-%               | 27,5 | -    |
| Erstarren Beginn             | min                | 205  | ≥ 60 |
| Weißgehalt L-Wert            |                    | 65,1 |      |

### Druckfestigkeiten

|         |     |    |           |
|---------|-----|----|-----------|
| 2 Tage  | MPa | 21 | ≥ 10,0    |
| 28 Tage | MPa | 56 | 42,5-62,5 |

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2023