

Produktinformation

CEM II/B-S 52,5 N (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,6	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,65	≤ 0,70
Hüttensandgehalt	M.-%	31	21-35

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,6	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3900	-
Raumbeständigkeit	mm	2,0	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28,5	-
Erstarren Beginn	min	195	≥ 45

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	25	≥ 20,0
28 Tage	MPa	65	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2025