

Produktinformation

CEM II/B-S 52,5 N

Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,2	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	2,2	
Hüttensandgehalt	M.-%	28	21-35

Physikalische Daten

Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4500	-
Raumbeständigkeit	mm	0,5	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31	-
Erstarren Beginn	min	170	≥ 45

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	31	≥ 20,0
28 Tage	MPa	63	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2024