

Produktinformation

CEM V/A (S-V) 32,5 R

Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,1	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	-
Hüttensandgehalt	M.-%	27	18-30
Flugaschegehalt	M.-%	27	18-30

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	4,3	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3950	-
Raumbeständigkeit	mm	0,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	32,0	-
Erstarren Beginn	min	250	≥ 75
Weißgehalt L-Wert		64,3	

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	16	≥ 10,0
28 Tage	MPa	48	32,5-52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023