

# Produktinformation

## CEM V/A (S-V) 32,5 R

Werk Berlin

### Chemische Daten

|                  |      | Prüfwert | Norm   |
|------------------|------|----------|--------|
| SO <sub>3</sub>  | M.-% | 2,6      | ≤ 3,5  |
| Cl               | M.-% | 0,05     | ≤ 0,10 |
| Glühverlust      | M.-% | -        | -      |
| Hüttensandgehalt | M.-% | 27       | 18-30  |
| Flugaschegehalt  | M.-% | 27       | 18-30  |

### Physikalische Daten

|                              |                    |      |      |
|------------------------------|--------------------|------|------|
| Spez. Oberfläche nach Blaine | cm <sup>2</sup> /g | 3800 | -    |
| Raumbeständigkeit            | mm                 | 0,4  | ≤ 10 |
| Wasseranspruch               | M.-%               | 31,5 | -    |
| Erstarren Beginn             | min                | 210  | ≥ 75 |

### Druckfestigkeiten

|         |     |    |           |
|---------|-----|----|-----------|
| 2 Tage  | MPa | 16 | ≥ 10,0    |
| 28 Tage | MPa | 48 | 32,5-52,5 |

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2025