

Produktinformation

CEM V/A (S-V) 32,5 R (az)

Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,6	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	-
Hüttensandgehalt	M.-%	27	18-30
Flugaschegehalt	M.-%	27	18-30

Physikalische Daten

Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3800	-
Raumbeständigkeit	mm	0,4	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31,5	-
Erstarren Beginn	min	210	≥ 75

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	16	≥ 10,0
28 Tage	MPa	48	32,5-52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2025