

# Produktinformation

## naturecem® 65 PKH 32,5 N

Werk Erwitte

### Chemische Daten

		Prüfwert	Norm/abZ
SO <sub>3</sub>	M.-%	2,3	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,03	≤ 0,10
Hüttensandgehalt	M.-%	30	20-45
Kalksteingehalt	M.-%	36	20-37

### Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	14,6	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	4650	-
Raumbeständigkeit	mm	1,4	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	26,0	-
Erstarren Beginn	min	160	≥ 75

### Druckfestigkeiten

7 Tage	MPa	> 16	≥ 16,0
28 Tage	MPa	< 52,5	32,5-52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2024