

Produktinformation

CEM I 52,5 N (tu)

EN197-1 / EN 196

			Prüfwert	Norm
Chemische Daten	SO ₃	M.-%	2,8	≤ 4,0
	Cl ⁻	M.-%	0,07	≤ 0,10
	Na ₂ O Äquivalent	M.-%	0,7	
	Glühverlust	M.-%	0,8	≤ 5,0
	C ₃ A	M.-%	6,0	
	Unlöslicher Rückstand	M.-%	0,3	≤ 5,0
Physikalische Daten	Rückstand 90 µm	M.-%	0,0	
	Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4000	
	Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
	Wasseranspruch	M.-%	29,4	
	Erstarren Beginn	Min	138	≥ 45
Druckfestigkeiten	1 Tag	MPa		
	2 Tage	MPa	37	≥ 20,0
	7 Tage	MPa		
	28 Tage	MPa	70	≥ 52,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.

Spenner Zement GmbH & Co. KG

Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte

Tel: 0 29 43 / 986-0 Fax: 0 29 43 / 986-222

Internet: www.spenner-zement.de Email: info@spenner-zement.de

Stand: 2016