Produktinformation
CEM I 42,5 N

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO_3	M.-%	2,6	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,06	≤ 0,10
Na_2O-Äquivalent	M.-%	0,7	≤ 0,80
Glühverlust	M.-%	1,8	≤ 5,0
Unlöslicher Rückstand	M.-%	0,4	≤ 5,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,3	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm^2/g	3000	
Raumbeständigkeit	mm	1,0	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	27	
Erstarren Beginn	min	192	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	24	≥ 10,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	57	42,5-62,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte 2016 aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2017

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
Telefax +49 2943 986-222
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Dr. Dirk Spenner, Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner