

Produktinformation

CEM II/A-LL 42,5 R (na)

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,8	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,56	≤ 0,60
Glühverlust	M.-%	7,4	

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,1	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4700	
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	27	
Erstarren Beginn	min	186	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	30	≥ 20,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	58	42,5-62,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte 2016 aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2017