

**Produktinformation**  
**CEM III/A 52,5 N (na)**  
**CEM III/A 52,5 N-SR/NA**  
**Europäisch Technische Bewertung ETA-17/0826**  
 Werk Duisburg

**Chemische Daten**

		<b>Prüfwert</b>	<b>Norm</b>
SO <sub>3</sub>	M.-%	3,2	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na <sub>2</sub> O-Äquivalent	M.-%	0,61	≤ 0,95
Glühverlust	M.-%	0,9	≤ 5,0
Hüttensandgehalt	M.-%	53	48-65

**Physikalische Daten**

Rückstand 90 µm	M.-%	0,2	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	5300	
Raumbeständigkeit	mm	0,9	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31	
Erstarren Beginn	min	175	≥ 45
Weißgehalt nach Lange	%	66,8	

**Druckfestigkeiten**

1 Tag	MPa	15	
2 Tage	MPa	25	≥ 20,0
28 Tage	MPa	69	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
 Stand: 06.2020