

Produktinformation

CEM III/A 42,5 N (na)

Werk Berlin

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,0	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,7	≤ 1,1
Glühverlust	M.-%	1,8	≤ 5,0
Hüttensandgehalt	M.-%	56	36-65

Physikalische Daten

Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4250	-
Raumbeständigkeit	mm	0,5	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	31,0	-
Erstarren Beginn	min	200	≥ 60

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	14	≥ 10,0
28 Tage	MPa	56	42,5-62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2024