

# Produktinformation

## CEM III/A 42,5 N (na)

Werk Berlin

### Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO <sub>3</sub>	M.-%	2,9	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na <sub>2</sub> O-Äquivalent	M.-%	0,7	≤ 1,1
Glühverlust	M.-%	1,8	≤ 5,0
Hüttensandgehalt	M.-%	56	36-65

### Physikalische Daten

Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	3350	-
Raumbeständigkeit	mm	0,2	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	29,5	-
Erstarren Beginn	min	170	≥ 60

### Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	14	≥ 10,0
28 Tage	MPa	58	42,5-62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2025