

Produktinformation

CEM I 52,5 R

EN197-1 / EN 196
Jahresmittelwerte 2011

			Prüfwert	Norm
Chemische Daten	SO ₃	M.-%	3,7	≤ 4,0
	Cl ⁻	M.-%	0,04	≤ 0,10
	Na ₂ O Äquivalent	M.-%	0,6	
	Glühverlust	M.-%	1,6	≤ 5,0
	C ₃ A	M.-%	7,7	
	Unlöslicher Rückstand	M.-%	0,4	≤ 5,0
Physikalische Daten	Rückstand 90 µm	M.-%		
	Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	5100	
	Raumbeständigkeit	mm	0,6	≤ 10
	Wasseranspruch	M.-%	31,3	
	Erstarren Beginn	Min	119	≥ 45
Druckfestigkeiten	1 Tag	MPa		
	2 Tage	MPa	46	≥ 30,0
	7 Tage	MPa		
	28 Tage	MPa	75	≥ 52,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG und den technischen Merkblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.

Spenner Zement GmbH & Co. KG

Hüchtchenweg 2, D-59597 Erwitte

Tel: 0 29 43 / 986-0 Fax: 0 29 43 / 986-222

Internet: www.spenner-zement.de Email: info@spenner-zement.de

Stand: 29.02.2012