

Produktinformation

CEM I 52,5 N-SR 3

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,6	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,03	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,6	
Glühverlust	M.-%	0,7	≤ 5,0
C3A	M.-%	0,6	≤ 3,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,1	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3700	
Raumbeständigkeit	mm	1,1	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	26	
Erstarren Beginn	min	185	≥ 45

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	30	≥ 20,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	62	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2017 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2018