

Produktinformation

CEM I 52,5 R

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,6	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,04	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,6	
Glühverlust	M.-%	1,1	≤ 5,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,0	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	5200	
Raumbeständigkeit	mm	0,7	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	32	
Erstarren Beginn	min	129	≥ 45

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa	35	
2 Tage	MPa	50	≥ 30,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	75	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2017 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2018