

Produktinformation

CEM III/B 42,5 N-LH/SR (na)

Werk Duisburg

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	3,5	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,06	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,6	≤ 2,0
Glühverlust	M.-%	0,7	≤ 5,0

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,7	
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	5200	
Raumbeständigkeit	mm	0,6	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	29	
Erstarren Beginn	min	243	≥ 60
Hydratationswärme	J/g	244	≤ 270

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa		
2 Tage	MPa	14	≥ 10,0
7 Tage	MPa		
28 Tage	MPa	56	42,5 - 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen aus 2017 ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2018