

Produktinformation

CEM II/B-S 42,5 N (na)

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,7	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,67	≤ 0,70
Glühverlust	M.-%	1,0	-
Hüttensandgehalt	M.-%	24	21-35

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,6	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	3550	-
Raumbeständigkeit	mm	0,9	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	26	-
Erstarren Beginn	min	180	≥ 60
Weißgehalt nach Lange	%	59,6	-

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	25	≥ 10,0
28 Tage	MPa	58	42,5 - 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 06.2020