

# Produktinformation

## CEM I 52,5 N (tb)

Werk Erwitte

### Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO <sub>3</sub>	M.-%	3,6	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	2,0	≤ 5,0
Unlöslicher Rückstand	M.-%	0,3	≤ 5,0

### Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,9	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	3050	-
Raumbeständigkeit	mm	1,4	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	27,0	-
Erstarren Beginn	min	150	≥ 45

### Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	31	≥ 20,0
28 Tage	MPa	64	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Stand: 2024