

Produktinformation

CEM II/A-LL 52,5 N (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,8	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,07	≤ 0,10
Na ₂ O-Äquivalent	M.-%	0,56	≤ 0,60
Glühverlust	M.-%	8,5	-

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,0	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4850	-
Raumbeständigkeit	mm	1,4	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	29,5	-
Erstarren Beginn	min	175	≥ 45

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa	-	-
2 Tage	MPa	36	≥ 20,0
7 Tage	MPa	-	-
28 Tage	MPa	62	> 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 06.2021