Produktinformation
CEM II/B-S 42,5 N (na)
Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO_3	M.-%	3,0	≤ 3,5
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na_2O-Äquivalent	M.-%	0,66	≤ 0,70
Glühverlust	M.-%	-	-
Hüttensandgehalt	M.-%	30	21-35

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,1	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm^2/g	3550	-
Raumbeständigkeit	mm	0,9	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28,5	-
Erstarren Beginn	min	260	≥ 60

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	21	≥ 10,0
28 Tage	MPa	55	42,5 – 62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-zement.de
www.spenner-zement.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner