

Produktinformation

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,3	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,08	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	-	-
Hüttensandgehalt	M.-%	29	30-44
Kalksteingehalt	M.-%	16	6-20

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,6	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4350	-
Raumbeständigkeit	mm	1,3	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	28,0	-
Erstarren Beginn	min	185	≥ 60

Druckfestigkeiten

2 Tage	MPa	21	≥ 10,0
28 Tage	MPa	55	42,5-62,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2023