

Produktinformation

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N (na)

Werk Erwitte

Chemische Daten

		Prüfwert	Norm
SO ₃	M.-%	2,4	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,06	≤ 0,10
Glühverlust	M.-%	7,8	-
Hüttensandgehalt	M.-%	30	30-45
Kalksteingehalt	M.-%	18	5-20

Physikalische Daten

Rückstand 90 µm	M.-%	0,3	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4900	-
Raumbeständigkeit	mm	0,8	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	29,5	-
Erstarren Beginn	min	190	≥ 60

Druckfestigkeiten

1 Tag	MPa	-	-
2 Tage	MPa	21	≥ 10,0
7 Tage	MPa	-	-
28 Tage	MPa	56	≥ 42,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Stand: 2022