

**Produktinformation**  
**CEM III/A 52,5 N (na)**  
**CEM III/A 52,5 N-SR/NA**  
**Europäisch Technische Bewertung ETA-17/0826**  
 Werk Duisburg

**Chemische Daten**

		Prüfwert	Norm
SO <sub>3</sub>	M.-%	3,3	≤ 4,0
Cl	M.-%	0,05	≤ 0,10
Na <sub>2</sub> O-Äquivalent	M.-%	0,68	≤ 2,0
Glühverlust	M.-%	1,0	≤ 5,0
Hüttensandgehalt	M.-%	58	36-65

Rückstand 90 µm	M.-%	0,1	-
Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	5600	-
Raumbeständigkeit	mm	0,5	≤ 10
Wasseranspruch	M.-%	33,5	-
Erstarren Beginn	min	170	≥ 60

**Druckfestigkeiten**

1 Tag	MPa	12	-
2 Tage	MPa	24	≥ 10,0
7 Tage	MPa	-	-
28 Tage	MPa	64	≥ 52,5

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Die in unseren Datenblättern und Druckschriften angegebenen Daten sind Durchschnittswerte zahlreicher Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
 Stand: 2022